

## HP-15

### Zorlu Alanlarda Asbestosiz Conta Malzemesi

#### Açıklama

HP-15, yüksek seviyelerde özel kauçuk bağlayıcılar içeren sentetik/selüloz karışımıdır. Öncelikli kullanım alanları kompresörler, dizel motorlar & diğer uygulamalardır. Mükemmel düşük flanş basıncı sızdırmazlığı ve civata torku tutma özelliğine sahiptir. 250°C'ye kadar uygulamalar için tasarlanmıştır.

|    | TEKNİK BİLGİ                                            | ÖZELLİKLER                      | TEST METODU |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1. | YOĞUNLUK g/cc                                           | 1.55 (min)                      | ASTM F-1315 |
| 2. | SIKIŞTIRILABİLME %<br>350 kg/cm <sup>2</sup> (5000 psi) | 13-25                           | ASTM F-36   |
| 3. | ESKİ HALİNE GELME %                                     | 40 (min)                        | ASTM F-36   |
| 4. | ÇEKME DAYANIMI kg/cm <sup>2</sup>                       | 100 (min)                       | ASTM F-152  |
| 5. | SIVI DİRENCİ                                            |                                 |             |
|    | ASTM 3 NUMARA YAĞ KALINLIK ARTIŞI %<br>AĞIRLIK ARTIŞI % | -----<br>10 (maks)<br>20 (maks) | ASTM F-146  |
|    | ASTM B YAKITI KALINLIK ARTIŞI %<br>AĞIRLIK ARTIŞI %     | -----<br>10 (maks)<br>20 (maks) | ASTM F-146  |
|    | GLİKOL/SU 50/50 KALINLIK ARTIŞI %<br>AĞIRLIK ARTIŞI %   | -----<br>20 (maks)<br>30 (maks) | ASTM F-146  |
| 6. | SÜRTÜNME GEVŞEME ORANI                                  | 30 (maks)                       |             |
| 7. | BAĞLAYICI TİPİ                                          | Nitril Butadin                  |             |

#### Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

#### Ürün Bilgileri

Rulo Genişliği : 1200mm  
Rulo Ağırlığı : 50-250kg  
Kalınlık Aralığı : 0,40mm-1,50mm  
Rulo İç Çapı : 75mm

Diğer özel ebatlar istek üzerine üretilabilmektedir. Talep üzerine yapışmaz kaplama yapılabilir.

