

## Aeroflex-231

### Asbestsiz Conta Malzemesi

#### Açıklama

Aeroflex-231, geri dönüştürülmüş conta malzemesinden formüle edilmiş düşük yoğunluklu bir conta malzemesidir. Kısa süreli genel, hafif hizmet uygulamaları için tasarlanmıştır. Maksimum işletme sıcaklığı 180°C'dir.

|    | TEKNİK BİLGİ                                            | ÖZELLİKLER                      | TEST METODU |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1. | YOĞUNLUK g/cc                                           | 0.80 (min)                      | ASTM F-1315 |
| 2. | SIKIŞTIRILABİLME %<br>350 kg/cm <sup>2</sup> (5000 psi) | 15-35                           | ASTM F-36   |
| 3. | ESKİ HALİNE GELME %                                     | 35 (min)                        | ASTM F-36   |
| 4. | ÇEKME DAYANIMI kg/cm <sup>2</sup>                       | 69 (min)                        | ASTM F-152  |
| 5. | SIVI DİRENCİ                                            |                                 |             |
|    | ASTM 3 NUMARA YAĞ KALINLIK ARTIŞI %<br>AĞIRLIK ARTIŞI % | -----<br>15 (maks)<br>80 (maks) | ASTM F-146  |
|    | ASTM B YAKITI KALINLIK ARTIŞI %<br>AĞIRLIK ARTIŞI %     | -----<br>15 (maks)<br>80 (maks) | ASTM F-146  |
|    | GLİKOL/SU 50/50 KALINLIK ARTIŞI %<br>AĞIRLIK ARTIŞI %   | -----<br>55 (maks)<br>80 (maks) | ASTM F-146  |

#### Uyarılar & İlgili Veriler

Verilen özellik değerleri ASTM F-104, Tip 7 malzemeleri için gereken test metodları ile belirlenmiştir.

#### Ürün Bilgileri

Rulo Genişliği : 1200mm  
Rulo Ağırlığı : 50-250kg  
Kalınlık Aralığı : 0,50mm-1,50mm  
Rulo İç Çapı : 75mm

Diğer özel ebatlar istek üzerine üretilebilmektedir. Talep üzerine Grafit kaplama yapılabilir.

